

# Scheda Tecnica

**1 K****WARNEX Vernice Strutturale****Serie 74**

<b>Descrizione</b>	: Vernice strutturale monocomponente a base di acqua conessicazione rapida ed ottima durezza
<b>Legante</b>	: Dispersione di acrilato acquoso
<b>Brillantezza</b>	: Semi-opaco
<b>Contenuto solidi</b>	: 52 – 55 % del peso
<b>Spessore asciutto raccomandato</b>	: 70 µm mano singola – tipo buccia d'aracia 120 µm due mani – struttura con goccia
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	: 5,5 m <sup>2</sup> /kg (70 µm) 3,2 m <sup>2</sup> /kg (120 µm)
<b>Resa media effettiva</b>	: 1,5 m <sup>2</sup> /kg per casse acustiche
<b>Densità</b>	: 1,15 – 1,20 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosità</b>	: di consegna Rheolab 700 - 1400 mPas / D 70 1/s per l'applicazione.: Pronto all'uso
<b>Parametri di lavorazione</b>	: Spruzzo alta pressione con contenitore o coppa di pressione
▪ Pressione d'aria	: 2 – 4 bar
▪ Pressione materiale	: 2 – 5 bar
▪ Tubo materiale	: mind. 9 mm Ø interno / max. 6 m lunghezza
▪ Ugello	: 1,5 - 2,0 mm
▪ Mani incrociate	: 1 – 1 ½
▪ Distaza spruzzo	: 30 – 40 cm
▪ Diluente	: Acqua demineralizzato (se necessario)

Risciacquare attrezzatura subito dop l'impiego!

## Essicazione

Fuori polvere	Montabile	Essicazione completa	Essicazione forzata	Cottura
15 – 20 min	2 – 3 ore	4 giorni Stoccaggio dopo circa 2 gg	60 min / 60°C Circolazione d'aria Appassire 15 min	-

Dipende da: temperatura dell'oggetto, dell'aria, spessore, umidità relativa e movimento dell'aria

**Substrato** Vernice a mano singola su legno e materie plastiche PS. Per la varietà di plastiche disponibili raccomandiamo una prova di adesione.  
Per l'applicazione su metalli serve un fondo.

**Varie** Per l'essicazione veloce ed anche per poter raggiungere un'accelerazione del lavoro, raccomandiamo un sistema chiuso, tipo contenitore/coppa a pressione, oppur una pompa con doppia membrane con coperchio.

**Stoccaggio** Protetto da gelo, calore ed esposizione diretta al sole  
max. 9 mesi in contenitori sigillati

## Assistenza tecnica:

Warnecke & Böhm GmbH  
Westerbergstraße 12  
83727 Schliersee  
GERMANIA

Tel.: +49 8026 9407-0  
Fax: +49 8026 20067  
www.wb-coatings.de

Serie 74  
2015-03  
Pag.1 di 1

Nota: Le indicazioni di sopra sono consigli, basati sulla ns esperienza e prove interne. Nessuna responsabilità ns potrà essere derivata da queste indicazioni.